



LINEA
PITTURE & STUCCHI

EXTREMA IDROPITTURA

IDROPITTURA PER INTERNI AD ALTO TASSO DI TRASPIRABILITÀ



CONFEZIONI

Secchio da 4 lt
Secchio da 14 lt.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto del prodotto	pastoso
Aspetto film essiccato	opaco
Colore	bianco
Odore	caratteristico
Peso specifico	1,65 kg./lit.
Spessore film a secco	60-70 micron
Tipo legante	copolimero vinil versatico in emulsione acquosa
Essiccazione a 20°C.	fuori polvere in 30 min. ca. secco al tatto in 2h. ca. sovraverniciabile in 8 h. ca.

CONSUMI RESA TEORICA

4-6 m²/lt. (valore medio orientativo secondo il tipo e lo stato del supporto).

AVVERTENZE

Non applicare con temperature inferiori a +5°C. o superiori ai 35°C..

Non applicare il prodotto in presenza di pioggia, nebbia o su superfici umide o surriscaldate.

L'applicazione del prodotto dovrà avvenire rispettando tutte le norme di sicurezza previste dalle leggi vigenti, riportate sulla scheda di sicurezza prodotto (MSDS).

CONSERVAZIONE

Conservare in ambienti freschi ed areati, a temperature non inferiori a +5°C, non superiori a +35°C e lontano da fonti di calore.

La durata di immagazzinamento in confezioni originali è di 12 mesi.

DESCRIZIONE

EXTREMA IDROPITTURA è una idropittura per interni a base di copolimeri vinil-versatici, pigmenti, e cariche coprenti.

Formulata per ottenere un alto grado di bianco ed un'ottima copertura, è applicabile su qualsiasi intonaco civile.

CAMPI D'IMPIEGO

Idropittura particolarmente indicata per quegli ambienti che necessitano di una elevata traspirabilità (bagni, cucine e soffitti), ad essiccazione avvenuta forma un film liscio ed opaco ad alto potere riempitivo.

ISTRUZIONI PER L'USO

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Su superfici interne nuove asportare eventuali residui di intonaco, stuccare accuratamente tutte le imperfezioni (fori, crepe, cavillature etc.) e carteggiare.

Per superfici interne già tinteggiate con idropitture, tempere o semi-lavabili carteggiare accuratamente, stuccare e rasare le eventuali imperfezioni.

I supporti in ogni caso prima dell'applicazione di EXTREMA IDROPITTURA dovranno asciutti e privi di polvere.

Applicare una mano di isolante fissativo SUPERFIX diluito con acqua (consultare relativa scheda tecnica).

APPLICAZIONE

EXTREMA IDROPITTURA si applica a pennello, rullo o airless.

A supporto asciutto applicare due mani di tempera a distanza di ca. 8 ore l'una dall'altra.

DILUIZIONE DI EXTREMA IDROPITTURA

Si consiglia di diluire la tempera, a seconda del metodo di applicazione scelto, come segue:

- Pennello - diluire con ca. 30% di acqua;
- Rullo - diluire con ca. 20% di acqua;
- Airless - diluire con ca. 40% di acqua.

Le informazioni su indicate, derivanti da studi di laboratorio, hanno valore puramente indicativo senza alcuna garanzia formale. Four Group S.r.l. declina ogni responsabilità sulla non corretta applicazione dei prodotti, sulla inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente scheda tecnica, in caso di danni accidentali o manomissioni. Il grado di efficacia del prodotto ed i consumi medi sono suscettibili di variazioni in base allo stato del supporto da trattare, in caso di dubbi si prega di contattare, prima dell'applicazione, il ns. ufficio tecnico dedicato.