



Y-GUAINA

GUAINA LIQUIDA IMPERMEABILIZZANTE A BASE ACQUOSA

Y-GUAINA è una guaina liquida impermeabilizzante e protettiva a base acquosa, occasionalmente pedonabile e non risultante impermeabile ai ristagni d'acqua. E' inoltre utilizzabile come fondo antisdrucchiolo.

CAMPI D'IMPIEGO

Impermeabilizzazione di superfici di copertura: terrazzi, tetti, fioriere, superfici impermeabilizzate con vecchie guaine o prodotti bituminosi, muri perimetrali, pareti esposte a nord e canali di gronda in assenza di ristagni d'acqua, superfici in legno e lamiera zincata opportunamente trattate.

CONFEZIONI

Barattolo da 0,75 kg. Secchio da 5kg. Secchio da 20 kg.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto del prodotto	pastoso - tixotropico
Aspetto del film	satinato
Colore	bianco, grigio, nero, rosso
Odore	caratteristico
Ph	8 ca.
Residuo secco	58% ±1
Allungamento a rottura	100% ca.
Peso specifico	1,35 ±0,1 kg./lt.
Indurimento	fisico
Infiammabilità	non infiammabile

CONSUMI - RESA TEORICA

(valori medio orientativi secondo il tipo e lo stato del supporto)

1,5 - 2 kg/m²



**ELEVATI VALORI DI ELASTICITA'
ED ALLUNGAMENTO A ROTTURA**

OCCASIONALMENTE PEDONABILE

**RESISTENTE AGLI ATTACCHI
DI AGENTI ATMOSFERICI E RAGGI U.V.**

Le informazioni su indicate, derivanti da studi di laboratorio, hanno valore puramente indicativo senza alcuna garanzia formale. Four Group S.r.l. declina ogni responsabilità sulla non corretta applicazione dei prodotti, sulla inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente scheda tecnica, in caso di danni accidentali o manomissioni.

Il grado di efficacia del prodotto ed i consumi medi sono suscettibili di variazioni in base allo stato del supporto da trattare, in caso di dubbi si prega di contattare, prima dell'applicazione, il ns. ufficio tecnico dedicato.



Y-GUAINA

GUAINA LIQUIDA IMPERMEABILIZZANTE A BASE ACQUOSA

ISTRUZIONI PER L'USO

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Le superfici da impermeabilizzare devono avere una pendenza sufficiente per il deflusso dell' acqua. Il supporto deve essere compatto e piano, in mancanza di tali condizioni si dovrà provvedere ad una adeguata preparazione dello stesso.

1 - Superfici già pavimentate: Dovranno essere asciutte e perfettamente pulite (eliminare l' eventuale presenza di oli, unto o grassi con l' apposito detergente per sporco difficile MAXXXI per sporco derivante da calce e cemento utilizzare invece il dissolvente di calce e cemento STRONG).

2 - Superfici con massetti in cemento, verticali intonacati, vecchi e/o nuovi: In presenza di massetti o verticali deteriorati, prima dell' impermeabilizzazione, è necessaria la rimozione ed il rifacimento degli stessi con malte additivate e dovranno presentarsi asciutti e stagionati (per i massetti nuovi saranno necessari almeno 28 giorni per la completa stagionatura, inoltre l' umidità residua deve risultare inferiore al 4% in peso da determinare mediante igrometro professionale).

Alcune coperture devono prevedere l'inserimento di elementi di sfiato per la fuoriuscita del vapore acqueo.

3 - Superfici già impermeabilizzate con guaine o prodotti bituminosi: Dovranno essere perfettamente pulite e prive di polvere; risanare eventuali lacerazioni, strappi o distacchi mediante prodotti bituminosi. Controllare inoltre la presenza e lo stato di eventuali giunti di dilatazione e, se deteriorati, procedere alla loro riapertura, pulizia e ricostruzione.

APPLICAZIONE

Y-GUAINA può essere applicato a spatola, a rullo, a pennello o a spruzzo (airless a pistone). All' occorrenza per favorire l' applicazione si potrà aggiungere un 3-5% di acqua.

Applicare il primer idoneo (POWER GRIP - Primer universale per superfici lisce o non assorbenti o NTX PRIMER h₂O - Primer specifico per nuove o vecchie guaine acriliche e bituminose) sul supporto da impermeabilizzare. Su terrazzi e superfici praticabili è opportuna la stesura della rete in fibra di vetro FIBRANET 160 o del tessuto non tessuto e procedere all' applicazione, dopo aver mescolato accuratamente il prodotto all' interno del proprio contenitore, di Y-GUAINA avendo cura di inglobare la rete o il tessuto non tessuto posati in precedenza.

Ad avvenuta asciugatura del primo strato (12-24 ore ca.) applicare una seconda mano di Y-GUAINA.

Se necessario applicare, sempre ad avvenuta asciugatura, una terza mano di prodotto.

La quantità di prodotto applicato non dovrà essere inferiore ad 1,5 kg./m².

AVVERTENZE

Non applicare con temperature inferiori a +0°C. o superiori a +35°C., in presenza di nebbia o pioggia o su supporto arroventato.

L'applicazione dovrà avvenire rispettando tutte le norme di sicurezza previste dalle leggi vigenti.

CONSERVAZIONE

La durata di immagazzinamento nelle confezioni originali integre è di 12 mesi in ambienti asciutti ed areati a temperature non inferiori a +5°C. ed al riparo dai raggi solari diretti.

Le informazioni su indicate, derivanti da studi di laboratorio, hanno valore puramente indicativo senza alcuna garanzia formale. Four Group S.r.l. declina ogni responsabilità sulla non corretta applicazione dei prodotti, sulla inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente scheda tecnica, in caso di danni accidentali o manomissioni.

Il grado di efficacia del prodotto ed i consumi medi sono suscettibili di variazioni in base allo stato del supporto da trattare, in caso di dubbi si prega di contattare, prima dell'applicazione, il ns. ufficio tecnico dedicato.