

RESOCONTO DI PROVA

Resoconto di prova ed analisi prestazionale del prodotto come da incarico del 04.07.2013 eseguiti per conto della ditta:

NETTEX Group SRL					
sede legale:					
via:	Zona Via dei Cardi, 4				
città:	Ariccia	prov	RM	cap	00040
tel:	06 93495872	fax:	06 93495012	P.IVA	
amministratore:					
unità produttiva:					
via:	idem				
città:		prov		cap	

Prodotto:	STRATOS
-----------	----------------

Data ultimo aggiornamento:	24 febbraio 2014
----------------------------	-------------------------

LIBER SRL

p.iva e cf: 06354001213
sede legale: via Chiaia, 190 - 80121 Napoli
sede operativa: c/o ITALBLOK - Zona Industriale ASI - 80023 - Caivano (NA)
per contatti: tel 081 834 92 66 - fax 081 836 05 00 - email: info@libersrl.it

Finalità del prodotto dichiarata dal Cliente	Guaina liquida pedonabile ed impermeabilizzante
Descrizione del prodotto:	<p><i>Descrizione generica dei costituenti</i> STRATOS è una membrana liquida carrabile al traffico leggero a base di resine stirolo-acriliche in fase acquosa.</p> <p><i>Impiego:</i> STRATOS può essere armato utilizzando uno strato di tessuto non tessuto in poliestere per la protezione di tetti o terrazzi praticabili. Può essere utilizzato per l'impermeabilizzazione di fioriere, muri perimetrali, pareti esposte a nord, interni di grondaie in assenza di ristagni d'acqua.</p>
Designazione del prodotto:	Il prodotto deve essere conforme alla EN 14891:2007
Esecuzione delle Prove:	<p>Tecnolab SRL <i>Sede Legale:</i> Via Santella – P.co La Perla – 81055 S. Maria C.V. (CE) <i>Sede laboratorio:</i> Via S. Maria del Pianto,80 – 80143 Napoli</p>
	<p>ISOGEA <i>Sede Legale:</i> Via Vesuvio, 134 – 80040 Trecase (NA)</p>
	<p>Ing. Bervicato Iuri Via Circum. Ovest Coop. Prometeo, 26 – 80023 Caivano (NA)</p>
Marcatura CE:	Si dal 01.03.2014 Attestazione: 3

Dall'incarico ricevuto riportiamo l'elenco delle prove effettuate:

ELENCO PROVE

Prove da eseguirsi sul prodotto secco	Metodo di Prova	Prova da eseguirsi
Determinazione della massa volumica apparente del prodotto in polvere	EN ISO 2811-1 EN ISO 2811-2	
Determinazione della massa del volume prodotto liquido	EN 1015-6	

Prove da eseguirsi sul prodotto fresco	Metodo di Prova	Prova da eseguirsi
Determinazione della massa volumica apparente	EN 1015-6	X
Tempo di irrigidimento - Durata dell'impasto	EN 13294	X
Lavorabilità – Spandimento della guaina	EN 13395-2	X
Contenuto d'aria	EN 1015-7	X
Consistenza	EN 1015-3	X
Contenuto ioni cloruri	EN 1015-17	X

Prove da eseguirsi sul prodotto indurito	Metodo di Prova	Prova da eseguirsi
PARTE COMUNE		
Determinazione della massa volumica apparente	EN 1015-10	X
Determinazione della sostanza organica	ASTM D 2974	X

Prove da eseguirsi sul prodotto indurito EN 14891 - impermeabilizzanti	Metodo di Prova	Prova da eseguirsi
Prove Fondamentali EN 14891		
Adesione iniziale Limite norma: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891-A.6.2	X
Adesione dopo immersione in acqua Limite norma: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891-A.6.3 o A.6.4	X
Adesione dopo azione del calore Limite norma: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891-A.6.5	X
Adesione dopo cicli di gelo e disgelo Limite norma: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891-A.6.6	X
Adesione dopo immersione in acqua di calce Limite norma: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891-A.6.9	X
Impermeabilità all'acqua (1,5 bar per sette giorni di spinta positiva) a 28 gg Limite norma: nessuna penetrazione	EN 14891-A.7	X
Impermeabilità all'acqua (non prevista dalla norma) (1,5 bar per sette giorni di spinta positiva) a 28 gg su 1 provino con solo prodotto 1 provino con prodotto e chiodo Ø 10 1 provino con tassello fischer Ø 8 Limite norma: nessuna penetrazione	EN 14891-A.7 modificata	
Crack-Bridging in condizioni standard (+20°C) Limite norma: $\geq 0,75 \text{ mm}$	EN 14891-A.8.2	X
Crack-Bridging in condizioni standard in acqua (+20°C) Limite norma: $\geq 0,75 \text{ mm}$	EN 14891-A.8.2	X
Prove Opzionali EN 14891		
Aderenza dopo immersione in acqua clorata Limite norma: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891-A.6.7 o A.6.8	X
Crack-Bridging a temperature basse (-5°C) Limite norma: $\geq 0,75 \text{ N/mm}^2$	EN 14891-A.8.3	
Crack-Bridging a temperature molto basse (-20°C) Limite norma: $\geq 0,75 \text{ N/mm}^2$	EN 14891-A.8.3	X
Adesione iniziale su piastrelle gres Limite norma: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891-A.6.2	X
Ulteriori prove relative all'impermeabilizzazione ma non richieste dalla EN 14891		
Impermeabilità all'acqua - Resistenza alla pressione idraulica inversa (0,5 bar per sette giorni di spinta positiva) a 7 gg su - 1 provino con solo prodotto - 1 provino con prodotto e chiodo Ø 10 - 1 provino con tassello fischer Ø 8 Limite norma: nessuna penetrazione Limite accettato: passa o non passa	UNI 8298-8 o EN 14891-A.7 modificata	

Risultati prove per prodotto secco

Massa volumica apparente secondo la EN 1015-6 e 1015-10

Dal certificato di prova nr. 553 redatto dalla *TECNOLAB SRL* in data 20.02.2014

ricaviamo: **Massa volumica apparente della guaina fresca 1236 kg/m³**

Massa volumica apparente della guaina indurita 1001 kg/m³

Risultati prove per prodotto fresco

Tempo di irrigidimento - Durata dell'impasto secondo la norma UNI EN 13294:

Dal certificato di prova nr. 553 redatto dalla *TECNOLAB SRL* in data 20.02.2014 ricaviamo il tempo di irrigidimento, una prova iniziale di identificazione del prodotto, tali prove possono essere utilizzate per confermare la composizione del prodotto in qualsiasi momento.

Risultati di prova:

	N/mm ²	Tempo (ore)
Resistenza alla penetrazione iniziale	0,5	> 8 ore
Resistenza alla penetrazione finale	3,5	>24 ore

Lavorabilità – Spandimento della guaina secondo la norma EN 13395-2:

Dal certificato di prova nr. 553 redatto dalla *TECNOLAB SRL* in data 20.02.2014 ricaviamo la lavorabilità – spandimento della guaina, una prova iniziale di identificazione del prodotto, tali prove possono essere utilizzate per confermare la composizione del prodotto in qualsiasi momento, sotto vengono riportate le tolleranze accettabili:

Scorrimento UNI EN 13395-2

Tempo	Valore di scorrimento
30 s	55 cm

Contenuto d'aria secondo la norma EN 1015-7:

Dal certificato di prova nr. 553 redatto dalla *TECNOLAB SRL* in data 20.02.2014 ricaviamo il contenuto d'aria, una prova iniziale di identificazione del prodotto, tali prove possono essere utilizzate per confermare la composizione del prodotto in qualsiasi momento, sotto vengono riportate le tolleranze accettabili:

Contenuto d'aria UNI EN 1015-7

Valore medio	Valore 1	Valore 2	Consistenza
(%)	(%)	(%)	(mm)
15,5	15	16	185

Consistenza secondo la norma EN 1015-3:

Dal certificato di prova nr. 553 redatto dalla *TECNOLAB SRL* in data 20.02.2014 ricaviamo la consistenza della guaina fresca, una prova iniziale di identificazione del prodotto, tali prove possono essere utilizzate per confermare la composizione del prodotto in qualsiasi momento, sotto vengono riportate le tolleranze accettabili:

Consistenza

185 mm

Contenuto ioni cloruri:

dal rapporto di prova n.20760006/13 del 4/12/13 emesso dalla *ISOGEA SRL* ricaviamo la percentuale di ioni cloruro:

Contenuto ioni cloruro [%] 0,255

Risultati prove per prodotto indurito

Determinazione della sostanza organica secondo norma ASTM D 2974:

Dal certificato di prova nr. 553 redatto dalla *TECNOLAB SRL* in data 20.02.2014 ricaviamo la percentuale di sostanza organica :

Contenuto percentuale di sostanza organica [%] 0,98

Prova di impermeabilità all'acqua secondo UNI EN 14891-A7

Dal certificato di prova nr. 553 redatto dalla *TECNOLAB SRL* in data 20.02.2014 ricaviamo:

Prova effettuata in pressione secondo EN 14891-A.7 (1,5 bar per 7 gg di spinta positiva):	Nessuna traccia di filtrazione o bagnatura
--	---

Prova superata, limite di norma nessuna penetrazione.

Prova di adesione dopo immersione in acqua secondo la UNI EN 14891, p.to A.6.3

Dal certificato di prova nr. 553 redatto dalla *TECNOLAB SRL* in data 20.02.2014 ricaviamo il valore medio di Sigma di estrazione:

Adesione dopo immersione in acqua **0,626 N / mm²**

secondo EN 14891-A.6.3

Prova superata, limite di norma $\geq 0,5$ N/mm².

Prova di adesione iniziale secondo la UNI EN 14891, p.to A.6.2

Dal certificato di prova nr. 553 redatto dalla *TECNOLAB SRL* in data 20.02.2014 ricaviamo il valore medio di Sigma di estrazione:

Adesione iniziale **1,163 N / mm²**

secondo EN 14891-A.6.2

Prova superata, limite di norma $\geq 0,5$ N/mm².

Prova di adesione dopo azione del calore secondo la UNI EN 14891, p.to A.6.5

Dal certificato di prova nr. 553 redatto dalla *TECNOLAB SRL* in data 20.02.2014 ricaviamo il valore medio di Sigma di estrazione:

Adesione iniziale dopo azione del calore **0,865 N / mm²**

secondo EN 14891-A.6.5

Prova superata, limite di norma $\geq 0,5$ N/mm².

Prova di Crack-bridging in condizioni standard (+20°C) secondo la EN 14891-A.8.2

Dal certificato di prova nr. 553 redatto dalla *TECNOLAB SRL* in data 20.02.2014 ricaviamo il valore medio di W, larghezza nominale della fessura:

Crack-bridging a 28 gg **0,789 mm**

secondo la EN 14891-A.8.2

Da questa prova, secondo la EN 14891 il prodotto è conforme, valore di norma $\geq 0,75$ mm

Prova di Crack-bridging a 28 gg in condizioni standard in acqua(+20°C) secondo la EN 14891-A.8.2

Dal certificato di prova nr. 553 redatto dalla *TECNOLAB SRL* in data 20.02.2014 ricaviamo il valore medio di W, larghezza nominale della fessura:

Crack-bridging a 28 gg **0,754 mm**

secondo la EN 14891-A.8.2

Da questa prova, secondo la EN 14891 il prodotto è conforme, valore di norma $\geq 0,75$ mm

Prova di Crack-bridging a temperature molto basse (-20°C) secondo la EN 14891-A.8.3

Dal certificato di prova nr. 553 redatto dalla *TECNOLAB SRL* in data 20.02.2014 ricaviamo il valore medio di W, larghezza nominale della fessura:

Crack-bridging a 28 gg **0,760 mm**
secondo la EN 14891-A.8.3

Da questa prova, secondo la EN 14891 il prodotto è conforme, valore di norma $\geq 0,75$ mm

Prova di adesione dopo cicli di gelo e disgelo secondo la UNI EN 14891, p.to A.6.6

Dal certificato di prova nr. 553 redatto dalla *TECNOLAB SRL* in data 20.02.2014 ricaviamo il valore medio di Sigma di estrazione:

Adesione iniziale dopo cicli di gelo e disgelo **0,525 N / mm²**
secondo EN 14891-A.6.6
Prova superata, limite di norma $\geq 0,5$ N/mm².

Prova di adesione dopo immersione in acqua di calce secondo la UNI EN 14891, p.to A.6.9

Dal certificato di prova nr. 553 redatto dalla *TECNOLAB SRL* in data 20.02.2014 ricaviamo il valore medio di Sigma di estrazione:

Adesione iniziale dopo immersione in acqua di calce **0,790 N / mm²**
secondo EN 14891-A.6.9
Prova superata, limite di norma $\geq 0,5$ N/mm².

Prova di adesione su piastrelle di gres la UNI EN 14891, p.to A.6.2

Dal certificato di prova nr. 553 redatto dalla *TECNOLAB SRL* in data 20.02.2014 ricaviamo il valore medio di Sigma di estrazione:

Adesione iniziale su piastrelle di gres **1,093 N / mm²**
secondo EN 14891-A.6.2
Prova superata, limite di norma $\geq 0,5$ N/mm².

Prova di adesione dopo immersione in acqua clorata secondo la UNI EN 14891, p.to A.6.7

Dal certificato di prova nr. 553 redatto dalla *TECNOLAB SRL* in data 20.02.2014 ricaviamo il valore medio di Sigma di estrazione:

Adesione iniziale dopo immersione in acqua clorata 0,710 N / mm²
secondo EN 14891-A.6.7
Prova superata, limite di norma $\geq 0,5$ N/mm².

Revisione della scheda tecnica di prodotto

Revisione della scheda tecnica di prodotto in funzione delle nuove analisi adottate.

STRATOS		
Valori caratteristici della polvere		
Aspetto	resina fluida in dispersione acquosa	
Colore della resina	varie colorazioni	
Colore dell'impasto	varie colorazioni	
Massa volumica prodotto secco	1001 kg / m ³	EN 1015-10
Classificazione di pericolo <small>Prima dell'uso consultare il paragrafo "Avvertenze" sulla scheda tecnica e le informazioni riportate sulla confezione e sulla scheda di sicurezza</small>	nessuno	Regolamento CE n. 1907/2006
Confezione	secchi da 20 kg, 5 kg e 0,75 kg.	
Durata a magazzino <small>Se conservato nella confezione integra in un luogo asciutto</small>	12 mesi	

Valori caratteristici della guaina allo stato fresco		
Temperatura di applicazione	+5 °C e +35 °C	
Preparazione del prodotto	pronto all' uso	
Massa Volumica della guaina fresca	1236 kg / m ³	EN 1015-10
Durata dell'impasto (pot life)	< 6 h	EN 1015-9
Tempo di irrigidimento	> 24 h	EN 13294
Lavorabilità – Spandimento della guaina	55 cm	EN 13395-2
Contenuto d'aria	15,5 %	EN 1015-7
Resa per mm di spessore	1,0 kg/m ²	

Prestazioni della guaina allo stato indurito		
Massa volumica guaina indurita	1001 kg / m ³	EN 1015-10

Prestazioni del composto per la funzione di impermeabilizzante secondo la EN 14891		
	Risultati prestazionali	Limiti di norma
Adesione iniziale A.6.2	1,2 N/mm ²	≥ 0,5 N/mm ²
Adesione dopo immersione in acqua A.6.3	0,6 N/mm ²	≥ 0,5 N/mm ²
Adesione dopo immersione in acqua di calce A.6.9	0,8 N/mm ²	≥ 0,5 N/mm ²
Adesione dopo azione del calore A.6.5	0,9 N/mm ²	≥ 0,5 N/mm ²
Adesione dopo cicli di gelo-disgelo A.6.6	0,5 N/mm ²	≥ 0,5 N/mm ²
Adesione dopo immersione in acqua clorata A.6.7	0,7 N/mm ²	≥ 0,5 N/mm ²
Adesione iniziale su piastrelle di gres A.6.2	1,1 N/mm ²	≥ 0,5 N/mm ²
Impermeabilità all'acqua in pressione (1,5 bar per 7gg di spinta positiva) A.7	nessuna penetrazione	nessuna penetrazione
Crack bridging in condizioni standard (+20°C) A.8.2	0,89 mm	≥ 0,75 mm
Crack bridging in condizioni standard in acqua (+20°C) A.8.2	0,75 mm	≥ 0,75 mm
Crack bridging a temperature molto basse (-20°C) A.8.3	0,76 mm	≥ 0,75 mm
Classificazione del prodotto	DM – O2P	EN 14891

Conclusioni

In conclusione si riporta in sintesi un giudizio prestazionale:

Prova eseguita	valore riscontrato	limite di norma	giudizio
Prestazioni del composto per la funzione di impermeabilizzante secondo la EN 14891			
Adesione iniziale A.6.2	1,162 N/mm ²	≥0,5 N/mm ²	●●●●
Adesione dopo immersione in acqua A.6.3	0,626 N/mm ²	≥0,5 N/mm ²	●●●
Adesione dopo immersione in acqua di calce A.6.9	0,790 N/mm ²	≥0,5 N/mm ²	●●●
Adesione dopo azione del calore A.6.5	0,865 N/mm ²	≥0,5 N/mm ²	●●●
Adesione dopo cicli di gelo-disgelo A.6.6	0,525 N/mm ²	≥0,5 N/mm ²	●●●
Adesione dopo immersione in acqua clorata A.6.7	0,710 N/mm ²	≥0,5 N/mm ²	●●●
Adesione iniziale su piastrelle di gres A.6.2	1,093 N/mm ²	≥0,5 N/mm ²	●●●●
Impermeabilità all'acqua in pressione (1,5 bar per 7gg di spinta positiva) A.7	nessuna penetrazione	nessuna penetrazione	●●●●
Crack bridging in condizioni standard (+20°C) A.8.2	0,789 mm	≥0,75 mm	●●●
Crack bridging in condizioni standard in acqua (+20°C) A.8.2	0,754 mm	≥0,75 mm	●●●
Crack bridging a temperature molto basse (-20°C) A.8.3	0,760 mm	≥0,75 mm	●●●
Classificazione del prodotto	DM-O2P	EN 14891	

● scarso; ●● mediocre; ●●● sufficiente; ●●●● buono; ●●●●● ottimo

Conclusioni :

Il prodotto risulta, in base alle prove fondamentali della norma EN 14891 e conformemente alla stessa, viene definito di tipo DM-O2P “prodotti impermeabili all’acqua applicati liquidi in dispersione, con migliorata capacità di crack-bridging a temperatura molto bassa (-20°C) e resistente al contatto con l’acqua clorurata”.

Dal 01/03/2014 entrerà in vigore la Marcatura CE per i prodotti rientranti nella EN 14891:2012.

Caivano 24.02.2014

LIBER SRL

ing. Iuri Bervicato

